



Сертификат соответствия
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.07990
Срок действия по 22.03.2024 г.

ООО «БитЭм»

ИНН/КПП 6950116808 / 695001001

Адрес: 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 71, офис 16 (этаж 3)

Телефон: 89190502050. Сайт: <http://битэм.рф>

E-mail: bitemz@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Вид, класс эмульсии ЭБДК Б

ГОСТ Р 58952.1-2020

Дата Изготовления 07.05.2021 г.

Номер партии 0007-21

Масса партии 40 м3

№	Наименование показателей	Общие нормы по ГОСТ Р 58952.1-2020	Результаты испытаний
1	Индекс распада	60-200	134
2	Содержание вяжущего с эмульгатором, %	45-70	65
3	Условная вязкость (50 мл, 40 °С, Ø 4 мм), с, не более	200	55
4	Остаток на сите 0,14 мм, %, не более	0,25	0,23
5	Остаток на сите 0,14 мм, после хранения 7 сут, %, не более	0,3	-
6	Устойчивость к расслоению, при хранении 7 сут, %, не более	5	-
7	Адгезия к минеральному материалу, %, не менее	90	96
8	Устойчивость при транспортировании	Отсутствие распада эмульсии на воду и битумное вяжущее	Выполнено
9	Остаток на сите 0,14 мм, %, не более (после испытания на устойчивость при транспортировании)	0,25	0,24
10	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	ГОСТ 33133-2014 71-100	94
11	Температура размягчения по методу "Кольцо и Шар", °С, не ниже	ГОСТ 33133-2014 не ниже 47	48
12	Растяжимость при 0 °С при скорости растяжения 1 см/мин	ГОСТ 33133-2014 не менее 3,7	3,8

Заключение:

На основании проведенных исследований и протоколу испытаний № 2839-НСС/21 от 12.05.2021 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «НСС-ГРУПП» (аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 22.04.2020 г.) эмульсия соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 58952.1-2020.

Дата выдачи «14» мая 2021 г.

Генеральный директор



А.Н. Савунов